

Tekninen yksikkö

KREOSOOTTIÖLJYN LAATUVAATIMUKSET

Tiheys 20° C:ssa	1.05 - 1.15 g/ml
Vesipitoisuus	# 1 %
Kiteytymislämpötila	# 25 ° C
Vesiliukoiset fenolit	# 3 %
Tolueneeniin liukenemattomia aineita	# 0.1 %
Tislaus:	
0 - 235 ° C	0 %
0 - 280 ° C	# 20 %
0 - 300 ° C	# 55 % - \$ 35%
0 - 350 ° C	\$ 90 %
Naftaleeni	# 2 %
Benz(a)pyren	# 0,05 paino- %

Kari Pulli
RHK/Tek

KREOLAA.WPD / KaPu 19.9.1997

Postiosoite
Postadress
Ratahallintokeskus
PL 185, 00101 Helsinki
Banförvaltningscentralen
PB 185, FIN-00101 Helsingfors
FINLAND

Käyntiosoite
Besöksadress
Kaivokatu 6, 5.krs
Brunnsgatan 6, 5 tr1

Puhelin
Telefon
(09) 5840 5111
+358 9 5840 5111

Fax
Telefax
(09) 5840 5100
+358 9 5840 5100