

SILKO 3.256 Muottikankaat

Muottikankaita ei saa käyttää kahteen kertaan. Väyläviraston laatuvaatimukset muottikankaille yhteen kertaan käytettynä on esitetty alla. 5.1.2024

Pakollinen koe	Vapaaehtoinen koe	Koe koskee vain vedenalaisiin ja vesirajakorjauksiin tarkoitettuja aineita	Ei ole ollut pakollinen koe, kun aine on lisätty SILKO-ohjeistoon
----------------	-------------------	--	---

1. TUOTENIMIKE	2. VALMISTAJA	3. MYYJÄ	4. Tartuntalujuus SFS-EN 1542 Keskiarvo $\geq 150\%$	5. Paineellisen veden tunkeuma EN 12390-8 tai DIN1048 $\leq 85\%$ vertailusta*	6. Veden abropstiokerroin DIN 52617 tai vastaava koe $\leq 85\%$ vertailusta*	7. Kloridi diffuusiokerroin EN 12390-11 tai 28 vrk, 16 % NaCl, 40°C $\leq 75\%$ vertailusta*	8. Ulkonäkö Valokuva ja visuaalinen arvio, ei rakkuloita tai huokosia, värin pitää olla tasainen*	9. Tuotetunnistus tehty	10. Voimassa pvm asti
Formtex	Fibertex Nonwovens A/S Svendborgvej 16 DK-9220 Aalborg Tanska https://www.fibertex.com/	Muottikolmio Oy Mestarintie 4 01730 VANTAA Puh. 09 863 4360 info@muottikolmio.fi www.muottikolmio.fi https://muottikolmio.fi/tuotteet/rakennustyomaat/muottitekniikka/formtex-muottikankaat/muottikangas/	+	+	+	+	+	+	5.1.2029
Zemdrain® MD	DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à.r.l.	Geosynt Oy Linnoitustie 4B 02600 Espoo +358 9 350 7060 info@geosynt.fi	+	+	+	+	+	+	5.1.2029

*Verrattuna tiiviiseen filmivanerimuottiin